

# DiOLiN EM Wallfix Delux

#35250

**Beschreibung** DiOLiN EM Wallfix Delux ist eine wasserfeste, gut deckende Wandfarbe auf Basis einer speziellen Emulsion aus Naturölen aus nachwachsenden Rohstoffen. DiOLiN EM Wallfix Delux ist frei von Lösemitteln und Bioziden.

DiOLiN EM Wallfix Delux wurde von Beginn an mit der Umwelt-Etikette, Kategorie A, der Stiftung Farbe Schweiz ausgezeichnet. Kategorie-A-Farben sind frei von Lösemitteln und es sind keine Allergene oder stark umweltgefährdende Stoffe enthalten. Sie bestehen zu mehr als 95% aus nachwachsenden Rohstoffen und weisen eine sehr gute Gebrauchstauglichkeit auf.

DiOLiN EM Wallfix Delux entspricht damit höchsten Ansprüchen in Bezug auf Umwelt- und Benutzerfreundlichkeit.

**Anwendungsbereich** Innenbereich: Wände und Decken (nur bedingt)  
Kunststoffputze (Vollabrieb, Kratzputz, Rustikputz, Spritzputz, usw.), alte Dispersionsanstriche, Mineralische Putze, Betonuntergründe, Gipsplatten und Faserzementplatten.

**Bindemittel / reaktive Agenzien** Mit effektiven Mikroorganismen  
Emulsion auf Basis verschiedener Naturöle aus nachwachsenden Rohstoffen

**Wirkstoff / Biozide** Keine

**Festkörpergehalt** Ca. 53 %

**Dichte** Ca. 1.50 kg/l

**Glanzgrad** Matt bis seidenmatt

**Farbtöne** Weiss

**Gebinde** Kunststoffgebinde zu 5 kg und 20kg

**Lagerstabilität** Bei sachgemässer, kühler Lagerung im ungeöffneten Originalgebinde ca. 12 Monate lagerfähig. Vor Frost und starker Erwärmung schützen. Angebrochene Gebinde gut verschliessen.

**Untergrundbeschaffenheit**

- Der Untergrund muss fachgerecht vorbereitet werden.
- Der Untergrund muss frei von Fetten, losen Partikeln wie Altanstriche, oder mürben Verputz sein.
- Nicht tragfähige oder stark saugende Untergründe müssen vorgängig mit DiOLiN Aqua Wallseal 1x gut abgebunden werden.

- Auf alten, mineralischen Untergründen, die gut abgebunden, d.h. tragfähig sind, fettfrei und frei von losen Partikeln, sandendem Mörtel sowie Verputz sind, kann DiOLiN EM Wallfix Delux ohne Vorarbeiten aufgetragen werden.
- Auf Kunststoffputz (Vollabrieb, Kratzputz, Rustikputz, Spritzputz usw.) kann direkt DiOLiN EM Wallfix Delux aufgetragen werden.
- Mineralische Putze (Sackwaren) zuerst mit Diolin Aqua Wallseal vorstreichen.
- Betonründe auf Saugfähigkeit prüfen und wenn nötig mit DiOLiN Aqua Wallseal vorstreichen.
- Gipsplatten und Faserzementplatten mit geeigneter Grundierung vorbehandeln.
- Alte, gut haftende Dispersionsanstriche sind überstreichbar.
- Weissputz- oder Glattputzdecken sind nur bedingt überstreichbar. Bitter erst eine technische Auskunft verlangen.

Um das Produkt praxisgerecht beurteilen zu können, empfehlen wir, vorgängig an einer nicht einsehbaren Fläche einen Probeanstrich anzulegen.

<b>Verarbeitung</b>	Pinsel, Roller, Spritzer
<b>Verbrauch</b>	100 – 150 g/m <sup>2</sup> , pro Anstrich, je nach Saugfähigkeit und Struktur des Untergrundes und Art der Applikation. <i>Im Zweifelsfall oder bei Unsicherheiten, bitte den Technischen Dienst kontaktieren.</i>
<b>Verdünnung</b>	Gebrauchsfertig, bei Bedarf mit 5 – 30% Wasser verdünnen.
<b>Anstrichaufbau</b>	1 – 2x DiOLiN EM Wallfix Delux auftragen, je nach gewünschter Deckkraft Bei normal saugenden Untergründen kann mit 5 – 15% Wasser verdünnt werden. Bei stark saugenden Untergründen kann mit bis zu 30% Wasser verdünnt werden. Bei stark saugenden Untergründen ist ein Voranstrich mit DiOLiN Aqua Wallseal erforderlich um eine gute Haftung zu gewährleisten. <i>Im Zweifelsfall oder bei Unsicherheiten, bitte den Technischen Dienst kontaktieren.</i>
<b>Trocknung 18 – 20°C (bei 50% rel. Luftfeuchtigkeit)</b>	Nach 1 Stunde griffest Nach 48 Stunden waschfest  Zeitangaben variieren je nach Umgebungstemperatur und Abluft
<b>Reinigung der Geräte &amp; Werkzeuge</b>	Sofort nach Gebrauch Geräte mit Wasser waschen. Ausgehärtetes Material mit Pinselreiniger anlösen und anschliessend mit lauwarmen Wasser unter Zusatz von Spülmittel gut waschen.
<b>Sicherheitshinweise</b>	Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten.
<b>Bemerkungen</b>	Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und dienen nur als Richtlinie und Empfehlung. Für die aufgeführten Beschichtungsaufbauten und Untergründe erheben wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ungenügende Holzqualität, fehlender konstruktiver Holzschutz, Trockenrisse im Massivholz und anderweitige Mängel sind vor dem Beschichten und Lasieren beim Auftraggeber abzumachen. Aufgrund der verschiedenartigen Untergründe und Praxisbedingungen ist der Anwender nicht von seiner Verpflichtung enthoben, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf deren Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Praxisbedingungen zu prüfen und fachgerecht anzuwenden. Mündliche Aufbauempfehlungen bedürfen für ihre

---

Verbindlichkeit einer rechtsgültig unterzeichneten Bestätigung. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift Ihre Gültigkeit.

---

Januar 2020, sky