


# DiOLiN Entgrauer

## #30900



- **kräftiger Bio-Holzreiniger**
- **entfernt die natürliche Vergrauung**
- **einfache Anwendung**

**Gebinde**  
1L, 5L



### Beschreibung

DiOLiN Entgrauer entfernt die natürliche Vergrauung von Hölzern, welche durch UV-Strahlung und Witterungseinflüsse entsteht. Der kräftige Bio-Holzreiniger bringt das natürliche Aussehen der Holzoberfläche zurück. DiOLiN Entgrauer kann auf Fensterläden, Holzverschalungen, Terrassen oder massivem Mobiliar angewendet werden.

### Anwendungsbereich

Aussenbereich. Vergrautes Holz wie Terrassen, Fensterläden, Holzverschalungen, Mobiliar.

### Bindemittel und Inhaltsstoffe

Wässrige Lösung organischer Stoffe, vollständig biologisch abbaubar.

### Dichte

ca. 1.000 kg/l

### Gebinde

1L, 5L

### Lagerstabilität

Bei sachgemässer, kühler Lagerung im ungeöffneten Originalgebäude mindestens 12 Monate lagerfähig. Angebrochene Gebinde gut verschliessen. Kontakt mit oxidierenden Metallen vermeiden.

Vor Frost schützen. Vor zu warmer Erwärmung (>30°C) schützen.

### Werkzeuge

Pinsel, Roller (langhaarig), Streichbürste

### Verbrauch

Mit 1 Liter DiOLiN Entgrauer lassen sich zwischen 2 bis 5 Quadratmeter Oberfläche reinigen.

Der Verbrauch variiert je nach Holzart, Oberflächenbeschaffenheit und Verschmutzung.

### Gebrauchsanweisung

#### Vorbehandlung

- Moose und Flechten, sowie getrocknete Harzaustritte, sind vorgängig zu entfernen.
- Stark verschmutzte Oberflächen werden vorgängig mit DiOLiN Allclean gereinigt.

#### Gebrauchsanweisung

Vor Gebrauch gut schütteln. Nicht verdünnen. Das geleeartige

Produkt ist gebrauchsfertig eingestellt.

### Anwendung

- Oberfläche vorgängig anfeuchten, um die optimale Wirkung des DiOLiN Entgrauers zu entfalten.
- DiOLiN Entgrauer satt mit Pinsel, Roller oder Streichbürste auftragen.
- Senkrechte Gebäudeteile von oben nach unten behandeln.
- DiOLiN Entgrauer 10 bis maximal 15 Minuten einwirken lassen. Wo nötig, mit einer Nylonbürste nacharbeiten. Vorsicht, ätzende Spritzer möglich.
- Fläche mit reichlich Wasser spülen. *Hinweis Hockdruckreiniger:* Arbeiten Sie mit reduziertem Druck, um die Holzfasern nicht aufzuwerfen.
- Auf stark vergrauten Oberflächen muss der Vorgang wo möglich wiederholt werden.
- Gut trocknen lassen.

### Trocknung

Nach dem Abwaschen die Oberfläche 2 bis 3 Tage trocknen lassen. Die Trocknung ist witterungsabhängig und variiert je nach Wasseraufnahme und Beschaffenheit des Holzes.

### Reinigung der Geräte

Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

### Sicherheitshinweise

Bitte Hinweise auf Etikette und Sicherheitsdatenblatt beachten. Nicht ins Erdreich gelangen lassen. Abgeschabte Rückstände auffangen (Plastikdecke) und fachgerecht entsorgen.

### Hinweise

Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und dienen nur als Richtlinie und Empfehlung. Für die aufgeführten Beschichtungsaufbauten und Untergründe erheben wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ungenügende Holzqualität, fehlender konstruktiver Holzschutz, Trockenrisse im Massivholz und anderweitige Mängel sind vor dem Beschichten und Lasieren beim Auftraggeber abzumachen. Aufgrund der verschiedenartigen Untergründe und Praxisbedingungen ist der Anwender nicht von seiner Verpflichtung enthoben, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf deren Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Praxisbedingungen zu prüfen und fachgerecht anzuwenden. Mündliche Aufbauempfehlungen bedürfen für ihre Verbindlichkeit einer rechtsgültig unterzeichneten Bestätigung. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.