


# DiOLiN Zaunfarbe

## #30095



- **wetterfeste Holzfarbe**
- **drei Farbtöne**
- **einfache Anwendung**

**Gebinde**  
1L



### Beschreibung

DiOLiN Zaunfarbe ist eine wetterfeste, lösemittelhaltige Holzfarbe für Gartenzäune und Sichtschutzwände im Aussenbereich. DiOLiN Zaunfarbe bietet einen lang anhaltenden Schutz vor UV-Strahlen und einen Farbanstrich, der nicht abblättert.

### Anwendungsbereich

Aussenbereich. Zäune und Sichtschutzwände aus Holz.

### Bindemittel und Inhaltsstoffe

Naturölmischungen

### Biozide und reaktive Agzien

IPBC/Propiconazol

### Dichte

ca. 0.9 kg/l

### Festkörper

ca. 35%

### Farbtöne

Braun 6, Grau 7, Ebenholz 5

### Gebinde

1L

### Lagerstabilität

Bei sachgemässer, kühler Lagerung im ungeöffneten Originalgebinde mindestens 12 Monate lagerfähig.

Vor Frost schützen. Vor zu warmer Erwärmung (>30°C) schützen.

### Werkzeuge

Pinsel

### Verdünnung

DiOLiN Zaunfarbe ist gebrauchsfertig eingestellt.

### Verbrauch

ca. 80 - 100 g/m<sup>2</sup> pro Auftrag, kann je nach Auftragsmenge und Untergrundbeschaffenheit variieren.

### Gebrauchsanweisung

#### Vorbereitung unbehandeltes Holz

- Das Holz sollte gehobelt und geschliffen sein um eine gute Verankerung des Anstrichs zu gewährleisten.

- Das Holz muss sauber, fett- und wachsfrei sein und darf nicht über 15% Feuchtigkeit aufweisen.
- Hölzer mit Harzaustritt müssen vor dem Lasieren mit Nitroverdünner gereinigt werden.

#### Vorbereitung behandeltes Holz

- Schmutz und Grünalgen mit einer Bürste entfernen.
- Nicht tragenden Farbanstrich entfernen.
- Bei Bedarf Holzuntergrund anschleifen.

#### Streichvorgang

Vor Gebrauch gut aufrühren.

1 – 2x DiOLiN Zaunlasur mit Pinsel auftragen.

Nicht verarbeiten bei einer Aussentemperatur von unter 5°C oder über 30°C oder bei extremer Luftfeuchtigkeit von über 75%. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.

#### Trocknung

Durchgetrocknet nach 24 Stunden

Diese Angaben sind abhängig von der Temperatur, der Auftragsmenge, der Luftfeuchtigkeit, der Belüftung und der Saugfähigkeit des Untergrundes.

#### Reinigung der Geräte

Geräte sofort nach Gebrauch mit Terpentinersatz reinigen. Einge-trocknete Farbe ist durch Einlegen der Geräte in Verdünner, Pinsel-reiniger oder eventuell Abbeizfluid anzulösen.

#### Sicherheitshinweise

Bitte Hinweise auf Etikette und Sicherheitsdatenblatt beachten.

#### Besondere Hinweise

- Getränkte Lappen können sich selbst entzünden. An der Luft ausgebreitet trocknen lassen oder in einem luftdicht abgeschlossenen Behälter aufbewahren.
- Von Zündquellen fernhalten. Während der Arbeit Feuerquellen vermeiden.
- Von Nahrungsmitteln für Mensch und Tier fernhalten.
- Die Hände nach dem Waschen eincremen.

#### Hinweise

Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und dienen nur als Richtlinie und Empfehlung. Für die aufgeführten Beschichtungsaufbauten und Untergründe erheben wir keinen

Anspruch auf Vollständigkeit. Ungenügende Holzqualität, fehlender konstruktiver Holzschutz, Trockenrisse im Massivholz und anderweitige Mängel sind vor dem Beschichten und Lasieren beim Auftraggeber abzumahnen. Aufgrund der verschiedenartigen Untergründe und Praxisbedingungen ist der Anwender nicht von seiner Verpflichtung enthoben, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf deren Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Praxisbedingungen zu prüfen und fachgerecht anzuwenden. Mündliche Aufbauempfehlungen bedürfen für ihre Verbindlichkeit einer rechtsgültig unterzeichneten Bestätigung. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.